

ПОЛИАНЕТ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Производство и дистрибуция
композитных материалов

ООО «Стеклопластиковые Технологии»

ИНН 7707825908 / КПП 770701001

ОГРН 1147746122534

Юридический адрес 127030, г.Москва,
ул.Краснопролетарская, д.31/1, стр.5, пом. 3а

Почтовый адрес 600032, Владимир,

Комиссарова, 53А, офис 301

Сайт diycomposite.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование продукта: Аэросил НВ 139 (Fumed Silica)

Партия №: HF2026

Дата изготовления: 23.02.2026

Срок годности: 22.02.2028

Дата проведения испытаний: 24.02.2026


Объем партии: 12000 кг

Технические характеристики

Характеристика	Единица измерения	Стандартное значение	Результат тестирования	Метод испытания
Внешний вид	—	Порошок белого цвета	Порошок белого цвета	Визуальный осмотр
Содержание диоксида кремния	масс. %	$\geq 99,8$	99,85	GB/T 20020-2025
Удельная поверхность, BET	м ² /г	110 ± 30	117	GB/T 20020-2025
Значение pH	—	4 – 7	4,90	GB/T 20020-2025
Потери при высушивании, 2 ч при 105°C	масс. %	$\leq 0,7$	0,42	GB/T 20020-2025
Потери при прокаливании, 2 ч при 1000°C	масс. %	≤ 10	5,15	GB/T 20020-2025
Насыпная плотность	г/л	45 – 70	46	GB/T 20020-2025
Содержание хлоридов	мк/кг	≤ 250	55	GB/T 20020-2025
Массовая доля оксида алюминия	мк/кг	≤ 400	42	GB/T 20020-2025
Массовая доля оксида железа	мк/кг	≤ 30	11	GB/T 20020-2025
Массовая доля диоксида титана	мк/кг	≤ 200	33	GB/T 20020-2025
Содержание углерода	масс. %	4 – 7	5,05	GB/T 20020-2025

Итог: продукт соответствует GB/T 20020-2025

Руководитель компании ООО «Стеклопластиковые технологии»



Рыбаков А.А.

М.П.



info@raosteklotkan.ru
тел. (499) 322-00-07

Производство и дистрибуция
композитных материалов